

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



Παράρτημα F1/Γ16 του Πιστοποιητικού Αρ. 64-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

των

Εργαστηρίων Δοκιμών

της

Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας
(ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
(Παράρτημα Αθηνών)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Φυσικές και λοιπές δοκιμές		
1. Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Προϊόντα	1. Σταθερότητα χρωματισμών στο νερό	ΕΛΟΤ EN ISO 105– E01:2013 Y – 332
	2. Σταθερότητα χρωματισμών στην εφίδρωση	ΕΛΟΤ EN ISO 105 –E04: 2013 Y – 334
	3. Σταθερότητα χρωματισμών στην τριβή	ΕΛΟΤ EN ISO 105 –X12: 2016 Y – 335
	4. Προσδιορισμός της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας μικρών δειγμάτων	ΕΛΟΤ EN 12127: 2000 Y – 384
	5. Προσδιορισμός της αντίστασης στην ύγρανση της επιφάνειας των υφασμάτων. Δοκιμή με ψεκασμό (spray test).	EN ISO 4920: 2012 Y – 341
	6. Προσδιορισμός πλήθους νημάτων ανά μονάδα μήκους υφασμάτων.	ΕΛΟΤ EN 1049 – 2: 1994 Y – 382 ISO 7211-2:1984 (Μέθοδοι Α,Β)
	7. Αντοχή χρωματισμού στο σάλιο - ιδρώτα	Εσωτερική Μέθοδος WI / labChemAnal-1/11
2. Παιχνίδια	Ευφλεκτότητα	ΕΛΟΤ EN 71-2:2011 + A1: 2014
3. Δέρματα, Κλωστοϋφαντουργικά υλικά και Προϊόντα	Έλεγχος φθοράς σε υφάσματα και δέρματα	ΕΛΟΤ EN 530:2011 ΕΛΟΤ EN ISO 12947-2 : 2016 ΕΛΟΤ EN ISO 20344 : 2012

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές		
1. Κλωστοϋφαντουργικά υλικά & προϊόντα	1. Προσδιορισμός συγκέντρωσης φθαλικών εστέρων	EN ISO 14389: 2015
	2. Προσδιορισμός φορμαλδεΐδης – Μέρος 1: Ελεύθερη και υδρολυμένη φορμαλδεΐδη	ΕΛΟΤ EN ISO 14184-1: 2012
	3. Προσδιορισμός αζωχρωμάτων (benzidine & 3,3'-dimethoxybenzidine)	Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο EN ISO 14362-1: 2017 με αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας(GC MS)
2. Υλικά τα οποία επιδέχονται χώνευση (π.χ. υφάσματα, χρώματα, επιστρώσεις κ.λπ.)	1. Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων (μολύβδου και καδμίου)	Εσωτερική Μέθοδος, βασισμένη στα ASTM E 1613-04 & ASTM E 1645-01 (2007), σύμφωνα με τις 16CFR Part 1303, CPSC-CH-E1003-09.1 και CPSC-CH-E1002-08.1 με GFAAS μετά από χώνευση σε φούρνο μικροκυμάτων
3. Παιχνίδια	1. Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων (Cd, Pb) μετά από εκχύλιση	Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 71-3:1995
4. Δέρματα, Κλωστοϋφαντουργικά υλικά και Προϊόντα	1. Προσδιορισμός του pH	ΕΛΟΤ EN ISO 4045: 2018 ΕΛΟΤ EN ISO 3071: 2006
5. Γαλακτώματα Πολυμερών	1. Προσδιορισμός ελεύθερης φορμαλδεΐδης	ASTM D5910-05 (2012)
6. Πλαστικά, Συνθετικά, Παιχνίδια, Κλωστοϋφαντουργικά υλικά & προϊόντα	1. Προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (fluoranthene, pyrene, Dibenzo(a,h)anthracene)	Κωδικός Μεθόδου: WI / labChemAnal-1/12 Εσωτερική Μέθοδος με αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας(GC MS)
	2. Προσδιορισμός χλωριωμένων φαινολών (3-chlorophenol, 2,3-dichlorophenol, 2,3,4-trichlorophenol)	Κωδικός Μεθόδου: WI / labChemAnal-1/11 Εσωτερική Μέθοδος με αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας(GC MS)

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Καλλιθέα Αττικής.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ανδρέας Καλαντζής, Σοφία Φρατζέσκου, Κυριακή Σταθοπούλου, Γεώργιος Αρχοντής.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 31 Μαΐου 2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **64-6**, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 31.08.2022, σύμφωνα με απόφαση ΕΣΥΔ..

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021



Κωνσταντίνος Κούρταλης
Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ.